

# CEMENTO CERATO eco+

## DÉCOBÉTON® SPATULABLE

### RIVESTIMENTO MINERALE DI SUOLI INTERNI ED ESTERNI A FORTE TRAFFICO

- DI SEMPLICE APPLICAZIONE
- ASCIUGATURA RAPIDA
- PRODOTTO A BASE ACQUOSA
- PER INTERNI ED ESTERNI

#### DEFINIZIONE:

Il Cemento Cerato eco+ è un particolare cemento idraulico decorativo di superficie ed elevata resistenza meccanica, impermeabilità e grip eccezionali. Il Cemento Cerato eco+ è composto da una miscela tecnica di cemento, resina acrilica in polvere hi-tech con l'aggiunta di pigmenti naturali quali ocre e ossidi. Il processo di tintura offre infinite possibilità di tonalità. L'uso di materiale molto flessibile, consente l'applicazione su pavimenti, pareti, controsoffitti, box doccia, piscine\*, interni ed esterni, etc.

#### CAMPO DI APPLICAZIONE:

Le qualità eccezionali del nostro cemento permettono l'applicazione su: mattonelle o piastrelle, tutti i tipi di massetti, calcestruzzo, cartongesso impermeabilizzato e non, calcestruzzo aerato, legno marino (non applicabile su pavimenti e piastrelle in legno).

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il sottofondo deve essere solido e stabile, asciutto (non esposto a umidità di risalita), pulito (sgrassato e privo di cerature) e spazzolato. Per facilitare l'applicazione del Cemento Cerato eco+, nonché per garantire la massima aderenza, è fondamentale la preparazione del supporto applicando sempre prima il Concreteprint+ o Epoprint Primer Epoxy.

#### MISCELAZIONE:

La miscelazione si compone di un'unica fase. Il cemento viene miscelato ai pigmenti liquidi minerali per 3 min con un miscelatore a media velocità, nell'omogeneizzazione della granulometria e dei pigmenti, ad ogni sacco di cemento da 20kg corrisponde una confezione di adiuvante liquido di 5,00 l, si lascia quindi riposare il cemento per almeno 3 min. Dosi 240g per ogni kg di cemento.

La miscelazione viene effettuata utilizzando una turbina a media velocità, al fine di ottenere una pasta omogenea. La temperatura ambiente di miscelazione e l'applicazione non devono superare i 25°. Non mescolare mai subito un kit completo (20kg).

\* Al posto del Colorante liquido miscelare con l'Addittivo Piscine MAC® nelle seguenti proporzioni: 1 kg di cemento per ogni 240 g di resina. rispettare le quantità massime indicate, max 4kg cemento +960g resina per ciclo, NON diluire la resina con acqua.

#### APPLICAZIONE:

Qualunque sia il tipo di supporto su cui si applica Cemento Cerato eco+, si consiglia l'uso di una spatola in acciaio inox, spatola in ABS e/o di una spatola americana, a medio e grande modello (150 e 200 mm). Lo spessore massimo di ogni strato non deve superare i 2mm. Il primo strato serve per aggrappare il cemento al supporto e conferire le proprietà meccanica al fondo, deve essere regolare e consentire in tal modo una seconda mano di finitura. Tranne casi particolari il secondo strato deve essere applicato 24 ore dopo il primo, in questo caso si può utilizzare una spatola in ABS, alla fine del processo di essiccazione (almeno 4 ore) si possono eliminare eventuali irregolarità usando spatole o carte abrasive.

Prima dell'uso finale, lasciare asciugare un minimo di 7 giorni.

Non coprire prima che sia completamente asciutto in quanto rallenta il tempo di essiccazione, dando luogo a difetti.

#### ULTERIORI INFORMAZIONI:

**ASPETTO:** cemento in polvere bianca con resina in polvere

**CONFEZIONI:** sacco da 20 kg

**RENDIMENTO:** In media 10 mq in funzione della natura del supporto.  
Piscine 6/7 mq in tre strati.

**CLASSE DI TRASPORTO:**  
non soggetto alle disposizioni dell'ADR (Regolamento per il trasporto di merci pericolose su strada).

#### PRECAUZIONI

Il Cemento Cerato-eco+ può causare irritazione sulle pelli sensibili. Per evitare questo, indossare sempre abbigliamento adeguati (guanti e occhiali protettivi). In caso di contatto accidentale con gli occhi o le mucose, lavare abbondantemente con acqua pulita e consultare un medico.

#### AVVERTENZE

I quantitativi e le informazioni pubblicizzati in precedenza sono riferiti senza pregiudizio a causa dell'estrema variabilità di resa sui differenti mezzi di supporto. Inoltre, queste informazioni sono indicative e condizioni di impiego inappropriate non possono in alcun modo implicare alcuna responsabilità da parte nostra.



INT.



EXT.



BVCert. 6020265

