

EXELIUM+

VERNICE DI PROTEZIONE BI-COMPONENTE

PROTEZIONE FINALE DELLE SUPERFICI IN CEMENTO CERATO

- DALLE ALTE PRESTAZIONI
- ECCEZIONALE RESISTENZA
- DI SEMPLICE APPLICAZIONE
- PRODOTTO A BASE ACQUOSA
- OPACA o SATINATA

DEFINIZIONE:

La Vernice EXELIUM+ è un liquido bi-componente Poliuretano a base acquosa ad alto rendimento per la protezione totale di superfici in interne realizzati in Cemento Cerato, che impedisce penetrazione di liquidi ed oli nel supporto. Applicazione semplice ed eccezionale resistenza all'abrasione.

CAMPO DI APPLICAZIONE:

La Vernice Bi Componente EXELIUM+ è progettata per la protezione di superfici in Cemento Cerato. Può essere applicato su pavimentazioni interne, bagni e pareti di tutti i tipi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il supporto in Cemento Cerato deve essere solido, stabile, pulito (rimuovere tutte le forme di sporcizia), asciutto e trattato almeno 24 ore prima con Saturatore Porosità IDF+ diMACTOP®. Spolverare prima di ogni applicazione.

MISCELAZIONE:

Il prodotto deve essere miscelato prima dell'uso, mescolare energicamente il prodotto prima dell'applicazione seguendo le seguenti dosi:

Versare 90% di resina (composto A) e aggiungere 10% di induritore (composto B) mescolare per 3 minuti con l'aiuto di un piccolo frustino. È importante far riposare la miscela per 10 min prima dell'applicazione.

APPLICAZIONE :

La Vernice Bi Componente EXELIUM+ viene installata con rullo in microfibra con pelo da 6mm, trattare gli angoli con un pennello angolare o réchampir, prestare attenzione agli angoli doccia. Applicare la vernice in 2 passaggi incrociati, 3 per piatti doccia, intervallare per 4h. Trascorse 8h prima di una nuova applicazione, smerigliare o passare la mono spazzola. Spolverare sempre i supporti prima dell'applicazione. In caso di manutenzione, rimuovere la cera, sgrassare, pulire e risciacquare il supporto e applicare una o due mani, come indicato in precedenza.

Da evitare:

- Prodotto in eccesso, intasamento del rullo.
- Camminare o ripassare sul prodotto fresco.
- Stesura sulle pareti in orizzontale (rischio di tracce sgradevoli).
- Effettuare giunti di vernice lentamente.

ULTERIORI INFORMAZIONI :

ASPETTO :

Vernice Bi Componente liquida.

CONFEZIONI :

1 kg (900g Resina + 100 g Indurente)
5 kg (4,5 kg Resina + 0,5 kg Indurente)

RENDIMENTO :

In media 8 mq per Kg in due mani
in funzione della natura del supporto.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE :

Tra i 8° ed i 30° C con una temperatura del supporto > 10° C.

CALPESTABILITA' :

Circa 4 ore dopo l'applicazione con temperatura media di 20 °C.
Asciugatura pavimenti 48 ore (Doccia minimo 96 ore) a una temperatura di 20 °C. Asciugatura finale 7 giorni.

UTENSILI PER LA PULIZIA :

In acqua prima dell'essiccazione.

CLASSE DI TRASPORTO :

non soggetto alle disposizioni dell'ADR (Regolamento per il trasporto di merci pericolose su strada).

PRECAUZIONI

La Vernice EXELIUM+ può causare irritazione sulle pelli sensibili. Per evitare questo, indossare sempre a b b i g l i a m e n t i adeguati (guanti e occhiali protettivi). In caso di contatto accidentale con gli occhi o le mucose, lavare abbondantemente con acqua pulita e consultare un medico.

AVVERTENZE

I quantitativi e le informazioni pubblicizzati in precedenza sono riferiti senza pregiudizio a causa dell'estrema variabilità di resa sui differenti mezzi di supporto. Inoltre, queste informazioni sono indicative e condizioni di impiego inappropriate non possono in alcun modo implicare alcuna responsabilità da parte nostra



BVCert. 6020265

